

STEICO

Le système constructif par nature

ÉPAISSEUR

DENSITÉ 32-38 kg/m³ ±
 λ_0 [W/(m·K)] = 0,038

mm 400

RÉSISTANCE
THERMIQUE EN
(m²·K)/W

R = 10

R = 9,5

mm 350

R = 9

R = 8,5

mm 300

R = 8

R = 7,5

R = 7

mm 250

R = 6,5

R = 6

R = 5,5

mm 200

R = 5

R = 4,5

mm 150

R = 4